GANTS EN NITRILE JUBA - 9912 JUNIT

Gant en nitrile épais sur un support en jersey de coton





RÉGLAMENTATION

CE CAT.II

EN388:2016 3111X

GANTS DE TRAVAIL RECOMMANDÉS POUR :

- Béton préfabriqué.
- Travaux agricoles.
- Canalisations.
- Clairière.
- Recyclage des déchets métalliques.
- Transport d'hydrocarbures.
- Manipulation de câbles épais.

CARACTÉRISTIQUES

- Dos recouvert.
- Manchon de sécurité pour un retrait et une installation plus faciles.
- Imperméabilité totale aux graisses et aux huiles.
- Manches extra-longues pour une protection accrue jusqu'à 30 cm (9922)
- La fonction désinfectante Sanitized® protège les gants de la croissance des champignons, des acariens et des bactéries, prévient les odeurs, offre une protection polymère longue durée et minimise l'irritation cutanée.

MATÉRIAUX	COULEUR	ÉPAISSEUR	LARGO	TAILLES	EMBALLAGE
Nitrile	Bleu	1.59 mm	Moyen - 25cm L - 26cm XL - 27cm	8 / M 9 / L 10 / XL	12 paire/paquet 144 paires/boîte


JUBA© PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT S.L.
Avenida Logroño 29-31, 26250 Santo Domingo de la Calzada, La Rioja (España)
Tel. (+34) 941 340 885 · info@juba.es · www.jubappe.com

NORMATIF



La norme EN388:2003 a été renommée EN388:2016, année de sa révision. Ce changement est dû à des divergences de résultats entre les laboratoires lors de l'essai de cisaillement des lames (COUP TEST). Les matériaux à taux de cisaillement élevés produisent un effet d'émoussement sur les lames circulaires, ce qui fausse les résultats.

La nouvelle réglementation a été publiée en novembre 2016, tandis que la précédente datait de 2003. Au cours de ces 13 années, d'importantes innovations dans les matériaux utilisés pour la fabrication des gants anti-coupures ont nécessité une adaptation des procédures de test afin de mesurer plus rigoureusement les niveaux de protection. Pour plus d'informations sur les principales modifications apportées à cette réglementation, veuillez consulter notre site web : www.jubappe.com.



A - Résistance à l'abrasion (X, 0, 1, 2, 3, 4)
B - Résistance à la coupure de la lame (X, 0, 1, 2, 3, 4, 5)
C - Résistance à la déchirure (X, 0, 1, 2, 3, 4)
D - Résistance à la perforation (X, 0, 1, 2, 3, 4)
E - Coupure par objets tranchants ISO 13997 (A, B, C, D, E, F)
F - Test d'impact réussi/échoué (facultatif. En cas de réussite, la mention P apparaît) + A1:2018 - Modifier le tissu en coton utilisé pour le test de coupure (deuxième chiffre)

+A1:2018 - Changer le tissu en coton utilisé ABCDEF dans le test de coupe (deuxième chiffre).

En388:2016 niveaux de performance	1	2	3	4	5
6.1 résistance à l'abrasion (cycles)	**100**	**500**	**2000**	**8000**	**-**
6.2 résistance à la coupure de la lame (indice)	**1,2**	**2,5**	**5**	**10**	**20**
6.4 résistance à la déchirure (newtons)	**10**	**25**	**50**	**75**	**-**
6.5 résistance à la perforation (newtons)	**20**	**60**	**100**	**150**	-

Niveaux de performance eniso13997:1999	A	B	C	D	E	F
6.3 tdm : résistance au cisaillement (newtons)	2	5	10	15	22	30